



**EN 197-1 CEM I 52,5 R
der blaue SP**



Werk Retznei Zeitraum 01.01.2011 - 31.03.2011

Eigenschaften	Mittelwert	Standardabweichung
Blainewert, cm ² /g	5254	170,0
Erstarrungsbeginn, min	104	23,3
Druckfestigkeit 1 Tag N/mm ²	27,0	1,3
Druckfestigkeit 2 Tage, N/mm ²	43,0	2,4
Druckfestigkeit 28 Tage N/mm ²	67,0	2,6

Ort, Datum Retznei, 30.04.2011 QM-Vermerk i. A. Gerhard Jirklan

Lafarge Perlmooser GmbH, Vertriebsdirektion – Marketing/Qualitätsmanagement, A-1061 Wien, Gumpendorfer Straße 19-21

Die angegebenen Werte stellen eine statistische Auswertung der Eigenüberwachung nach den Normen EN ON 197-1, ON B 3327-1 sowie ON B 3327-2 dar.