



**EN-197-1 CEM I 42,5 N WT 27 C₃A-frei
der contragress®**



Werk Retznei Zeitraum 01.01.2011 - 31.03.2011

Eigenschaften	Mittelwert	Standardabweichung
Blainewert, cm ² /g	3974	69,7
Erstarrungsbeginn, min	231	40,1
Druckfestigkeit 1 Tag N/mm ²	15,3	1,0
Druckfestigkeit 2 Tage, N/mm ²	29,5	1,3
Druckfestigkeit 28 Tage N/mm ²	59,3	1,6

Ort, Datum Retznei, 30.04.2011 QM-Vermerk i. A. Gehand Jirkhan

Lafarge Perlmooser GmbH, Vertriebsdirektion – Marketing/Qualitätsmanagement, A-1061 Wien, Gumpendorfer Straße 19-21

Die angegebenen Werte stellen eine statistische Auswertung der Eigenüberwachung nach den Normen EN ON 197-1, ON B 3327-1 sowie ON B 3327-2 dar.