



**EN 197-1 CEM I/A-S 42,5 R WT 42  
der grüne®**



Werk Retznei Zeitraum 01.01.2011 - 31.03.2011

| Eigenschaften                             | Mittelwert | Standardabweichung |
|---|------------|--------------------|
| Blainewert, cm <sup>2</sup> /g            | 4682       | 128,3              |
| Erstarrungsbeginn, min                    | 164        | 16,9               |
| Druckfestigkeit 1 Tag N/mm <sup>2</sup>   | 19,7       | 2,1                |
| Druckfestigkeit 2 Tage, N/mm <sup>2</sup> | 34,4       | 2,5                |
| Druckfestigkeit 28 Tage N/mm <sup>2</sup> | 63,5       | 2,3                |

Ort, Datum Retznei, 30.04.2011 QM-Vermerk i. A. Gehand Jirkhan

Lafarge Perlmooser GmbH, Vertriebsdirektion – Marketing/Qualitätsmanagement, A-1061 Wien, Gumpendorfer Straße 19-21

Die angegebenen Werte stellen eine statistische Auswertung der Eigenüberwachung nach den Normen EN ON 197-1, ON B 3327-1 sowie ON B 3327-2 dar.