



**EN 197-1-CEM I/A-M (S-L) 42,5 N WT 38  
der schwarze®**



Werk Retznei Zeitraum 01.01.2011 - 31.03.2011

Eigenschaften	Mittelwert	Standardabweichung
Blainewert, cm <sup>2</sup> /g	4590	143,5
Erstarrungsbeginn, min	190	15,2
Druckfestigkeit 1 Tag N/mm <sup>2</sup>	15,6	0,8
Druckfestigkeit 2 Tage, N/mm <sup>2</sup>	29,1	1,3
Druckfestigkeit 28 Tage N/mm <sup>2</sup>	57,4	1,6

Ort, Datum Retznei, 30.04.2011 QM-Vermerk i. A. Gehard Jirkhan

Lafarge Perlmooser GmbH, Vertriebsdirektion – Marketing/Qualitätsmanagement, A-1061 Wien, Gumpendorfer Straße 19-21

Die angegebenen Werte stellen eine statistische Auswertung der Eigenüberwachung nach den Normen EN ON 197-1, ON B 3327-1 sowie ON B 3327-2 dar.