



**EN 197-1 CEM II/B-M (V-L) 42,5 N
der Toprote®**



Werk Retznei Zeitraum 01.01.2011 - 31.03.2011

Eigenschaften	Mittelwert	Standardabweichung
Blainewert, cm ² /g	4771	88,7
Erstarrungsbeginn, min	220	24,6
Druckfestigkeit 1 Tag N/mm ²	10,5	1,2
Druckfestigkeit 2 Tage, N/mm ²	23,9	1,2
Druckfestigkeit 28 Tage N/mm ²	52,5	1,4

Ort, Datum Retznei, 30.04.2011 QM-Vermerk i. A. Gehand Jirkhan

Lafarge Perlmooser GmbH, Vertriebsdirektion – Marketing/Qualitätsmanagement, A-1061 Wien, Gumpendorfer Straße 19-21

Die angegebenen Werte stellen eine statistische Auswertung der Eigenüberwachung nach den Normen EN ON 197-1, ON B 3327-1 sowie ON B 3327-2 dar.