



**EN 197-1-CEM III/B 32,5 N
der violette®**



Werk Retznei Zeitraum 01.01.2011 - 31.03.2011

Eigenschaften	Mittelwert	Standardabweichung
Blainewert, cm ² /g	4917	182,5
Erstarrungsbeginn, min	294	19,7
Druckfestigkeit 1 Tag N/mm ²	2,6	0,6
Druckfestigkeit 7 Tage, N/mm ²	26,5	2,2
Druckfestigkeit 28 Tage N/mm ²	50,4	2,5

Ort, Datum Retznei, 30.04.2011 QM-Vermerk i. A. Gehard Jirkhan

Lafarge Perlmooser GmbH, Vertriebsdirektion – Marketing/Qualitätsmanagement, A-1061 Wien, Gumpendorfer Straße 19-21

Die angegebenen Werte stellen eine statistische Auswertung der Eigenüberwachung nach den Normen EN ON 197-1, ON B 3327-1 sowie ON B 3327-2 dar.