



**EN 197-1 CEM I 52,5 R
der blaue SP**



Werk Retznei Zeitraum 01.04.2011 - 30.06.2011

Eigenschaften	Mittelwert	Standardabweichung
Blainewert, cm ² /g	5151	104,4
Erstarrungsbeginn, min	108,8	13,7
Druckfestigkeit 1 Tag N/mm ²	28,7	1,4
Druckfestigkeit 2 Tage, N/mm ²	43,9	1,5
Druckfestigkeit 28 Tage N/mm ²	66,1	1,9

Ort, Datum Retznei, 30.06.2011 QM-Vermerk i. A. Gehard Jirklan

Lafarge Perlmooser GmbH, Vertriebsdirektion – Marketing/Qualitätsmanagement, A-1061 Wien, Gumpendorfer Straße 19-21

Die angegebenen Werte stellen eine statistische Auswertung der Eigenüberwachung nach den Normen EN ON 197-1, ON B 3327-1 sowie ON B 3327-2 dar.