



**EN 197-1 CEM I 52,5 R  
der blaue®**



Werk Retznei Zeitraum 01.04.2011 - 30.06.2011

Eigenschaften	Mittelwert	Standardabweichung
Blainewert, cm <sup>2</sup> /g	5589	114,0
Erstarrungsbeginn, min	152	16,4
Druckfestigkeit 1 Tag N/mm <sup>2</sup>	30,0	1,6
Druckfestigkeit 2 Tage, N/mm <sup>2</sup>	45,3	2,1
Druckfestigkeit 28 Tage N/mm <sup>2</sup>	66,1	2,0

Ort, Datum Retznei, 30.06.2011 QM-Vermerk i. A. Gehard Jirkhan

Lafarge Perlmooser GmbH, Vertriebsdirektion – Marketing/Qualitätsmanagement, A-1061 Wien, Gumpendorfer Straße 19-21

Die angegebenen Werte stellen eine statistische Auswertung der Eigenüberwachung nach den Normen EN ON 197-1, ON B 3327-1 sowie ON B 3327-2 dar.