



**EN 197-1 CEM I/A-S 42,5 R WT 42
der grüne®**



Werk Retznei Zeitraum 01.04.2011 - 30.06.2011

Eigenschaften	Mittelwert	Standardabweichung
Blainewert, cm ² /g	4725	91,4
Erstarrungsbeginn, min	153	14,4
Druckfestigkeit 1 Tag N/mm ²	21,0	1,6
Druckfestigkeit 2 Tage, N/mm ²	35,4	1,9
Druckfestigkeit 28 Tage N/mm ²	64,7	1,9

Ort, Datum Retznei, 30.06.2011 QM-Vermerk i. A. Gehand Jirkhan

Lafarge Perlmooser GmbH, Vertriebsdirektion – Marketing/Qualitätsmanagement, A-1061 Wien, Gumpendorfer Straße 19-21

Die angegebenen Werte stellen eine statistische Auswertung der Eigenüberwachung nach den Normen EN ON 197-1, ON B 3327-1 sowie ON B 3327-2 dar.