



**EN 197-1-CEM I/A-M (S-L) 42,5 N WT 38  
der schwarze®**



Werk Retznei Zeitraum 01.04.2011 - 30.06.2011

| Eigenschaften                             | Mittelwert | Standardabweichung |
|---|------------|--------------------|
| Blainewert, cm <sup>2</sup> /g            | 4529       | 88,7               |
| Erstarrungsbeginn, min                    | 185        | 17,4               |
| Druckfestigkeit 1 Tag N/mm <sup>2</sup>   | 15,5       | 1,0                |
| Druckfestigkeit 2 Tage, N/mm <sup>2</sup> | 29,0       | 1,6                |
| Druckfestigkeit 28 Tage N/mm <sup>2</sup> | 56,6       | 2,3                |

Ort, Datum Retznei, 30.06.2011 QM-Vermerk i. A. Gehand Jirkhan

Lafarge Perlmooser GmbH, Vertriebsdirektion – Marketing/Qualitätsmanagement, A-1061 Wien, Gumpendorfer Straße 19-21

Die angegebenen Werte stellen eine statistische Auswertung der Eigenüberwachung nach den Normen EN ON 197-1, ON B 3327-1 sowie ON B 3327-2 dar.