



**EN 197-1-CEM II/B-S 42,5 N (DZ)
der graue®**



Werk Mannersdorf Zeitraum 01.04.2011 - 30.06.2011

Eigenschaften	Mittelwert	Standardabweichung
Blainewert, cm ² /g	3880	218
Erstarrungsbeginn, min	137	9
Druckfestigkeit 1 Tag N/mm ²	14,2	1,1
Druckfestigkeit 2 Tage, N/mm ²	24,2	1,8
Druckfestigkeit 28 Tage N/mm ²	54,2	2,9

Ort, Datum Mannersdorf, 02.08.2011 QM-Vermerk i.A. Anja Ebenschweig

Lafarge Perlmooser GmbH, Vertriebsdirektion – Marketing/Qualitätsmanagement, A-1061 Wien, Gumpendorfer Straße 19-21

Die angegebenen Werte stellen eine statistische Auswertung der Eigenüberwachung nach den Normen EN ON 197-1, ON B 3327-1 sowie ON B 3327-2 dar.