



EN 197-1-CEM II/B-M (S-L) 32,5 R
der rote®



Werk Mannersdorf Zeitraum 01.04.2011 - 30.06.2011

Eigenschaften	Mittelwert	Standardabweichung
Blainewert, cm ² /g	3680	147
Erstarrungsbeginn, min	166	10
Druckfestigkeit 1 Tag N/mm ²	9,7	1,3
Druckfestigkeit 2 Tage, N/mm ²	17,8	2,3
Druckfestigkeit 28 Tage N/mm ²	45,7	2,2

Ort, Datum Mannersdorf, 02.08.2011 QM-Vermerk i.A. Anja Ebenschweig

Lafarge Perlmooser GmbH, Vertriebsdirektion – Marketing/Qualitätsmanagement, A-1061 Wien, Gumpendorfer Straße 19-21

Die angegebenen Werte stellen eine statistische Auswertung der Eigenüberwachung nach den Normen EN ON 197-1, ON B 3327-1 sowie ON B 3327-2 dar.