



# DER BLAUE®



## EN 197-1-CEM I 52,5 R DER BLAUE®



Werk Mannersdorf Zeitraum 01.01.2019 - 31.03.2019

Eigenschaften	Mittelwert	Standardabweichung
Blainewert, cm <sup>2</sup> /g	4882	147
Erstarrungsbeginn, min	106	24
Druckfestigkeit 1 Tag, N/mm <sup>2</sup>	26,8	1,2
Druckfestigkeit 2 Tage, N/mm <sup>2</sup>	39,3	1,3
Druckfestigkeit 28 Tage, N/mm <sup>2</sup>	64,1	2,0

Ort, Datum

Mannersdorf, 27.06.2019

QM-Vermerk

*Medaenibel Cor.*

Lafarge Zementwerke GmbH, Vertriebsdirektion – Marketing/Qualitätsmanagement  
A-1020 Wien, Trabrennstraße 2A

Die angegebenen Werte stellen eine statistische Auswertung der Eigenüberwachung nach den Normen  
EN ON 197-1 sowie ON B 3327-1 dar.