



# DER GRAUE®

ZEMENT

## EN 197-1-CEM II/B-S 42,5 N (DZ) DER GRAUE®



Werk Mannersdorf Zeitraum 01.01.2019 - 31.03.2019

Eigenschaften	Mittelwert	Standardabweichung
Blainewert, cm <sup>2</sup> /g	3703	88
Erstarrungsbeginn, min	170	10,0
Druckfestigkeit 1 Tag, N/mm <sup>2</sup>	10,9	0,8
Druckfestigkeit 2 Tage, N/mm <sup>2</sup>	19,3	1,1
Druckfestigkeit 28 Tage, N/mm <sup>2</sup>	46,7	1,7

Ort, Datum Mannersdorf, 27.06.2019

QM-Vermerk *Medaenibel Cor.*

Lafarge Zementwerke GmbH, Vertriebsdirektion – Marketing/Qualitätsmanagement  
A-1020 Wien, Trabrennstraße 2A

Die angegebenen Werte stellen eine statistische Auswertung der Eigenüberwachung nach den Normen  
EN ON 197-1 sowie ON B 3327-1 dar.