


DER GRÜNE®

ZEMENT

**EN 197-1-CEM II/A-S 42,5 R WT 42
DER GRÜNE®**

 Werk Mannersdorf Zeitraum 01.01.2019 - 31.03.2019

Eigenschaften	Mittelwert	Standardabweichung
Blainewert, cm ² /g	4720	175
Erstarrungsbeginn, min	159	14
Druckfestigkeit 1 Tag, N/mm ²	20,0	1,2
Druckfestigkeit 2 Tage, N/mm ²	30,3	1,1
Druckfestigkeit 28 Tage, N/mm ²	58,6	1,4

 Ort, Datum Mannersdorf, 27.06.2019

 QM-Vermerk *Medaenibel Cor.*

 Lafarge Zementwerke GmbH, Vertriebsdirektion – Marketing/Qualitätsmanagement
 A-1020 Wien, Trabrennstraße 2A

 Die angegebenen Werte stellen eine statistische Auswertung der Eigenüberwachung nach den Normen
 EN 197-1 sowie ON B 3327-1 dar.