



DER ROTE®

ZEMENT

EN 197-1-CEM II/B-M (S-L) 32,5 R
DER ROTE®



Werk Mannersdorf Zeitraum 01.01.2019 - 31.03.2019

Eigenschaften	Mittelwert	Standardabweichung
Blainewert, cm ² /g	4520	185
Erstarrungsbeginn, min	185	24
Druckfestigkeit 1 Tag, N/mm ²	9,8	1,5
Druckfestigkeit 2 Tage, N/mm ²	17,8	1,9
Druckfestigkeit 28 Tage, N/mm ²	42,0	2,9

Ort, Datum Mannersdorf, 27.06.2019 QM-Vermerk *U. Medenbach*

Lafarge Zementwerke GmbH, Vertriebsdirektion – Marketing/Qualitätsmanagement
A-1020 Wien, Trabrennstraße 2A

Die angegebenen Werte stellen eine statistische Auswertung der Eigenüberwachung nach den Normen
EN ON 197-1 sowie ON B 3327-1 dar.