



DER SCHWARZE®

ZEMENT

EN 197-1-CEM II/A-M (S-L) 42,5 N WT 38
DER SCHWARZE®



Werk Mannersdorf Zeitraum 01.01.2019 - 31.03.2019

Eigenschaften	Mittelwert	Standardabweichung
Blainewert, cm ² /g	4525	123
Erstarrungsbeginn, min	170	20
Druckfestigkeit 1 Tag, N/mm ²	14,9	0,9
Druckfestigkeit 2 Tage, N/mm ²	24,7	1,0
Druckfestigkeit 28 Tage, N/mm ²	51,2	1,4

Ort, Datum Mannersdorf, 27.06.2019 QM-Vermerk *Medaenibel Cor.*

Lafarge Zementwerke GmbH, Vertriebsdirektion – Marketing/Qualitätsmanagement
A-1020 Wien, Trabrennstraße 2A

Die angegebenen Werte stellen eine statistische Auswertung der Eigenüberwachung nach den Normen
EN ON 197-1 sowie ON B 3327-1 dar.