



DER BLAUE SP®



EN 197-1-CEM I 52,5 R DER BLAUE SP®



Werk Retznei Zeitraum 01.01.2019 - 31.03.2019

Eigenschaften	Mittelwert	Standardabweichung
Blainewert, cm ² /g	4937	70,3
Erstarrungsbeginn, min	110	13,7
Druckfestigkeit 1 Tag, N/mm ²	26,3	1,1
Druckfestigkeit 2 Tage, N/mm ²	41,3	1,3
Druckfestigkeit 28 Tage, N/mm ²	63,3	1,9

Ort, Datum Retznei, 10.05.2019 QM-Vermerk *i. A. J. J. J. J.*

Lafarge Zementwerke GmbH, Vertriebsdirektion – Marketing/Qualitätsmanagement
A-1020 Wien, Trabrennstraße 2A

Die angegebenen Werte stellen eine statistische Auswertung der Eigenüberwachung nach den Normen
EN ON 197-1 sowie ON B 3327-1 dar.