



DER BLAUE®



EN 197-1-CEM I 52,5 R DER BLAUE®



Werk Retznei Zeitraum 01.01.2019 - 31.03.2019

Eigenschaften	Mittelwert	Standardabweichung
Blainewert, cm ² /g	5194	114,5
Erstarrungsbeginn, min	130	8,9
Druckfestigkeit 1 Tag, N/mm ²	26,0	1,2
Druckfestigkeit 2 Tage, N/mm ²	39,4	1,5
Druckfestigkeit 28 Tage, N/mm ²	60,6	1,9

Ort, Datum Retznei, 10.05.2019 QM-Vermerk *i. A. G. J. G. J. G. J. G.*

Lafarge Zementwerke GmbH, Vertriebsdirektion – Marketing/Qualitätsmanagement
A-1020 Wien, Trabrennstraße 2A

Die angegebenen Werte stellen eine statistische Auswertung der Eigenüberwachung nach den Normen
EN ON 197-1 sowie ON B 3327-1 dar.