



DER SCHWARZE®

ZEMENT

**EN 197-1-CEM II/A-M (S-L) 42,5 N WT 38
DER SCHWARZE®**



Werk Retznei Zeitraum 01.01.2019 - 31.03.2019

Eigenschaften	Mittelwert	Standardabweichung
Blainewert, cm ² /g	4403	93,1
Erstarrungsbeginn, min	187	16,5
Druckfestigkeit 1 Tag, N/mm ²	15,1	0,8
Druckfestigkeit 2 Tage, N/mm ²	27,9	1,0
Druckfestigkeit 28 Tage, N/mm ²	54,2	1,3

Ort, Datum

Retznei, 10.05.2019

QM-Vermerk

Lafarge Zementwerke GmbH, Vertriebsdirektion – Marketing/Qualitätsmanagement
A-1020 Wien, Trabrennstraße 2A

Die angegebenen Werte stellen eine statistische Auswertung der Eigenüberwachung nach den Normen
EN ON 197-1 sowie ON B 3327-1 dar.