



DER TOPROTE®



EN 197-1-CEM II/B-M (S-L) 42,5 N DER TOPROTE®



Werk Retznei Zeitraum 01.01.2019 - 31.03.2019

Eigenschaften	Mittelwert	Standardabweichung
Blainewert, cm ² /g	4546	179,0
Erstarrungsbeginn, min	233	11,5
Druckfestigkeit 1 Tag, N/mm ²	7,6	0,3
Druckfestigkeit 2 Tage, N/mm ²	18,9	0,6
Druckfestigkeit 28 Tage, N/mm ²	50,0	0,7

Ort, Datum Retznei, 10.05.2019 QM-Vermerk *i. A. J. J. J. J.*

Lafarge Zementwerke GmbH, Vertriebsdirektion – Marketing/Qualitätsmanagement
A-1020 Wien, Trabrennstraße 2A

Die angegebenen Werte stellen eine statistische Auswertung der Eigenüberwachung nach den Normen
EN ON 197-1 sowie ON B 3327-1 dar.