



DER VIOLETTE®



EN 197-1-CEM III/B 32,5 N-LH/SR DER VIOLETTE®



Werk Retznei Zeitraum 01.01.2019 - 31.03.2019

Eigenschaften	Mittelwert	Standardabweichung
Blainewert, cm ² /g	4408	126,2
Erstarrungsbeginn, min	336	13,9
Druckfestigkeit 1 Tag, N/mm ²	2,2	0,2
Druckfestigkeit 7 Tage, N/mm ²	24,5	1,7
Druckfestigkeit 28 Tage, N/mm ²	43,6	1,6

Ort, Datum Retznei, 10.05.2019 QM-Vermerk *i. A. G. G. G. G. G.*

Lafarge Zementwerke GmbH, Vertriebsdirektion – Marketing/Qualitätsmanagement
A-1020 Wien, Trabrennstraße 2A

Die angegebenen Werte stellen eine statistische Auswertung der Eigenüberwachung nach den Normen
EN ON 197-1 sowie ON B 3327-1 dar.