



# DER BLAUE SP®



## EN 197-1-CEM I 52,5 R DER BLAUE SP®



Werk Retznei Zeitraum 01.04.2020 - 30.06.2020

Eigenschaften	Mittelwert	Standardabweichung
Blainewert, cm <sup>2</sup> /g	4774	106,1
Erstarrungsbeginn, min	123	10,2
Druckfestigkeit 1 Tag, N/mm <sup>2</sup>	26,9	1,0
Druckfestigkeit 2 Tage, N/mm <sup>2</sup>	41,0	1,2
Druckfestigkeit 28 Tage, N/mm <sup>2</sup>	64,9	1,2

Ort, Datum Retznei, 10.08.2020 QM-Vermerk *[Signature]*

Lafarge Zementwerke GmbH, Vertriebsdirektion – Marketing/Qualitätsmanagement  
A-1020 Wien, Trabrennstraße 2A

Die angegebenen Werte stellen eine statistische Auswertung der Eigenüberwachung nach den Normen  
EN ON 197-1 sowie ON B 3327-1 dar.