



DER BLAUE®



EN 197-1-CEM I 52,5 R DER BLAUE®



Werk Retznei Zeitraum 01.04.2020 - 30.06.2020

Eigenschaften	Mittelwert	Standardabweichung
Blainewert, cm ² /g	5154	130,5
Erstarrungsbeginn, min	124	9,8
Druckfestigkeit 1 Tag, N/mm ²	28,5	1,5
Druckfestigkeit 2 Tage, N/mm ²	41,7	1,3
Druckfestigkeit 28 Tage, N/mm ²	63,0	2,0

Ort, Datum Retznei, 10.08.2020 QM-Vermerk 

Lafarge Zementwerke GmbH, Vertriebsdirektion – Marketing/Qualitätsmanagement
A-1020 Wien, Trabrennstraße 2A

Die angegebenen Werte stellen eine statistische Auswertung der Eigenüberwachung nach den Normen
EN ON 197-1 sowie ON B 3327-1 dar.