



DER CONTRAGRESS®



**EN 197-1-CEM I 42,5 N – SR 0 WT 27 C₃A-frei
DER CONTRAGRESS®**



Werk Retznei Zeitraum 01.04.2020 - 30.06.2020

Eigenschaften	Mittelwert	Standardabweichung
Blainewert, cm ² /g	3778	109,9
Erstarrungsbeginn, min	198	27,2
Druckfestigkeit 1 Tag, N/mm ²	18,0	1,8
Druckfestigkeit 2 Tage, N/mm ²	30,5	1,9
Druckfestigkeit 28 Tage, N/mm ²	54,4	1,2

Ort, Datum Retznei, 10.08.2020 QM-Vermerk *[Signature]*

Lafarge Zementwerke GmbH, Vertriebsdirektion – Marketing/Qualitätsmanagement
A-1020 Wien, Trabrennstraße 2A

Die angegebenen Werte stellen eine statistische Auswertung der Eigenüberwachung nach den Normen
EN ON 197-1 sowie ON B 3327-1 dar.