



# DER BLAUE SP®



## EN 197-1-CEM I 52,5 R DER BLAUE SP®



Werk Retznei Zeitraum 01.10.2019 - 31.12.2019

Eigenschaften	Mittelwert	Standardabweichung
Blainewert, cm <sup>2</sup> /g	4880	85,2
Erstarrungsbeginn, min	118	10,4
Druckfestigkeit 1 Tag, N/mm <sup>2</sup>	28,7	0,7
Druckfestigkeit 2 Tage, N/mm <sup>2</sup>	42,1	1,1
Druckfestigkeit 28 Tage, N/mm <sup>2</sup>	63,7	1,6

Ort, Datum Retznei, 04.02.2020 QM-Vermerk 

Lafarge Zementwerke GmbH, Vertriebsdirektion – Marketing/Qualitätsmanagement  
A-1020 Wien, Trabrennstraße 2A

Die angegebenen Werte stellen eine statistische Auswertung der Eigenüberwachung nach den Normen  
EN ON 197-1 sowie ON B 3327-1 dar.