



DER BLAUE®



EN 197-1-CEM I 52,5 R DER BLAUE®



Werk Retznei Zeitraum 01.10.2019 - 31.012.2019

Eigenschaften	Mittelwert	Standardabweichung
Blainewert, cm ² /g	5069	154,6
Erstarrungsbeginn, min	118	10,0
Druckfestigkeit 1 Tag, N/mm ²	28,7	1,1
Druckfestigkeit 2 Tage, N/mm ²	40,5	1,5
Druckfestigkeit 28 Tage, N/mm ²	60,1	1,7

Ort, Datum Retznei, 04.02.2020 QM-Vermerk 

Lafarge Zementwerke GmbH, Vertriebsdirektion – Marketing/Qualitätsmanagement
A-1020 Wien, Trabrennstraße 2A

Die angegebenen Werte stellen eine statistische Auswertung der Eigenüberwachung nach den Normen
EN ON 197-1 sowie ON B 3327-1 dar.