



DER GRÜNE®

ZEMENT

**EN 197-1-CEM II/A-S 52,5 N WT 42
DER GRÜNE®**



Werk Retznei Zeitraum 01.10.2019 - 31.12.2019

Eigenschaften	Mittelwert	Standardabweichung
Blainewert, cm ² /g	4480	75,1
Erstarrungsbeginn, min	160	14,3
Druckfestigkeit 1 Tag, N/mm ²	20,8	1,1
Druckfestigkeit 2 Tage, N/mm ²	33,5	0,9
Druckfestigkeit 28 Tage, N/mm ²	60,5	0,9

Ort, Datum Retznei, 04.02.2020 QM-Vermerk 

Lafarge Zementwerke GmbH, Vertriebsdirektion – Marketing/Qualitätsmanagement
A-1020 Wien, Trabrennstraße 2A

Die angegebenen Werte stellen eine statistische Auswertung der Eigenüberwachung nach den Normen
EN ON 197-1 sowie ON B 3327-1 dar.