



DER VIOLETTE®



EN 197-1-CEM III/B 32,5 N-LH/SR DER VIOLETTE®



Werk Retznei Zeitraum 01.10.2019 - 31.12.2019

Eigenschaften	Mittelwert	Standardabweichung
Blainewert, cm ² /g	4297	50,6
Erstarrungsbeginn, min	263	17,7
Druckfestigkeit 1 Tag, N/mm ²	3,0	0,2
Druckfestigkeit 7 Tage, N/mm ²	26,4	0,7
Druckfestigkeit 28 Tage, N/mm ²	45,9	1,1

Ort, Datum Retznei, 04.02.2020 QM-Vermerk 

Lafarge Zementwerke GmbH, Vertriebsdirektion – Marketing/Qualitätsmanagement
A-1020 Wien, Trabrennstraße 2A

Die angegebenen Werte stellen eine statistische Auswertung der Eigenüberwachung nach den Normen
EN ON 197-1 sowie ON B 3327-1 dar.