



DER BLAUE®



EN 197-1-CEM I 52,5 R DER BLAUE®



Werk Mannersdorf Zeitraum 01.04.2021 - 30.06.2021

Eigenschaften	Mittelwert	Standardabweichung
Blainewert, cm ² /g	4750	83
Erstarrungsbeginn, min	120	7,3
Druckfestigkeit 1 Tag, N/mm ²	27,9	1,1
Druckfestigkeit 2 Tage, N/mm ²	42,1	1,0
Druckfestigkeit 28 Tage, N/mm ²	66,0	1,4

Ort, Datum Mannersdorf, 03.08.2021

QM-Vermerk

Medaenibel Cor.

Lafarge Zementwerke GmbH, Vertriebsdirektion – Marketing/Qualitätsmanagement
A-1020 Wien, Trabrennstraße 2A

Die angegebenen Werte stellen eine statistische Auswertung der Eigenüberwachung nach den Normen
EN ON 197-1 sowie ON B 3327-1 dar.