



# DER GRAUE®

ZEMENT

## EN 197-1-CEM II/B-S 42,5 N (DZ) DER GRAUE®



Werk Mannersdorf Zeitraum 01.04.2021 - 30.06.2021

Eigenschaften	Mittelwert	Standardabweichung
Blainewert, cm <sup>2</sup> /g	3567	98
Erstarrungsbeginn, min	166	12,6
Druckfestigkeit 1 Tag, N/mm <sup>2</sup>	12,0	0,6
Druckfestigkeit 2 Tage, N/mm <sup>2</sup>	20,9	0,5
Druckfestigkeit 28 Tage, N/mm <sup>2</sup>	47,0	1,4

Ort, Datum Mannersdorf, 03.08.2021

QM-Vermerk

Lafarge Zementwerke GmbH, Vertriebsdirektion – Marketing/Qualitätsmanagement  
A-1020 Wien, Trabrennstraße 2A

Die angegebenen Werte stellen eine statistische Auswertung der Eigenüberwachung nach den Normen EN ON 197-1 sowie ON B 3327-1 dar.