

# DER GRAUE®

Qualitätsnachweis

EN 197-1 - CEM II/B-S 42,5 N (DZ)



**Werk:** Mannersdorf

**Zeitraum:** 01.10.2021 – 31.12.2021

Eigenschaften	Mittelwert	Standardabweichung
Blainewert in cm <sup>2</sup> /g	3.645	108
Erstarrungsbeginn in min	210	12,4
Druckfestigkeit 1 Tag, N/mm <sup>2</sup>	10,0	1,0
Druckfestigkeit 2 Tage, N/mm <sup>2</sup>	18,0	0,9
Druckfestigkeit 28 Tage, N/mm <sup>2</sup>	43,6	1,3

**Ort, Datum:** Mannersdorf, 26.01.2022

**QM-Vermerk:**



Die angegebenen Werte stellen eine statistische Auswertung der Eigenüberwachung nach den Normen ÖNORM EN 197-1:2011 sowie ÖNORM B 3327-1:2005 dar.

**Lafarge Zementwerke GmbH  
Vertrieb Österreich**

2452 Mannersdorf, Roter Weg 2  
Tel. +43 2168 623 11-0  
Tel. Bestellungen: +43 2168 623 11-2500  
E-Mail: [bestellungen.vo@lafarge.com](mailto:bestellungen.vo@lafarge.com)

8461 Ehrenhausen, Retznei 34  
Tel. +43 3453 2101-0  
Tel. Bestellungen: +43 3453 2101-3521  
E-Mail: [versand.retznei@lafarge.com](mailto:versand.retznei@lafarge.com)

[www.lafarge.at](http://www.lafarge.at)