



DER GRÜNE®

ZEMENT



EN 197-1-CEM II/A-S 42,5 R WT 42 DER GRÜNE®



Werk Mannersdorf Zeitraum 01.04.2021 - 30.06.2021

Eigenschaften	Mittelwert	Standardabweichung
Blainewert, cm ² /g	4824	79
Erstarrungsbeginn, min	143	10
Druckfestigkeit 1 Tag, N/mm ²	21,5	1,6
Druckfestigkeit 2 Tage, N/mm ²	32,0	1,2
Druckfestigkeit 28 Tage, N/mm ²	57,2	1,1

Ort, Datum Mannersdorf, 03.08.2021

QM-Vermerk

Medaenibel Cor.

Lafarge Zementwerke GmbH, Vertriebsdirektion – Marketing/Qualitätsmanagement
A-1020 Wien, Trabrennstraße 2A

Die angegebenen Werte stellen eine statistische Auswertung der Eigenüberwachung nach den Normen EN ON 197-1 sowie ON B 3327-1 dar.