

# DER GRÜNE®

Qualitätsnachweis

EN 197-1 - CEM II/A-S 42,5 R WT 42



Werk: Mannersdorf

Zeitraum: 01.10.2021 – 31.12.2021

Eigenschaften	Mittelwert	Standardabweichung
Blainewert in cm <sup>2</sup> /g	4.873	91
Erstarrungsbeginn in min	158	12
Druckfestigkeit 1 Tag, N/mm <sup>2</sup>	19,3	1,7
Druckfestigkeit 2 Tage, N/mm <sup>2</sup>	29,7	1,5
Druckfestigkeit 28 Tage, N/mm <sup>2</sup>	57,7	1,5

Ort, Datum: Mannersdorf, 26.01.2022

QM-Vermerk:



Die angegebenen Werte stellen eine statistische Auswertung der Eigenüberwachung nach den Normen ÖNORM EN 197-1:2011 sowie ÖNORM B 3327-1:2005 dar.

**Lafarge Zementwerke GmbH**  
**Vertrieb Österreich**

2452 Mannersdorf, Roter Weg 2  
Tel. +43 2168 623 11-0  
Tel. Bestellungen: +43 2168 623 11-2500  
E-Mail: [bestellungen.vo@lafarge.com](mailto:bestellungen.vo@lafarge.com)

8461 Ehrenhausen, Retznei 34  
Tel. +43 3453 2101-0  
Tel. Bestellungen: +43 3453 2101-3521  
E-Mail: [versand.retznei@lafarge.com](mailto:versand.retznei@lafarge.com)

[www.lafarge.at](http://www.lafarge.at)