



DER ROTE®

ZEMENT

EN 197-1-CEM II/B-M (S-L) 32,5 R DER ROTE®


 Werk Mannersdorf Zeitraum 01.04.2021 - 30.06.2021

Eigenschaften	Mittelwert	Standardabweichung
Blainewert, cm ² /g	4366	122
Erstarrungsbeginn, min	169	11
Druckfestigkeit 1 Tag, N/mm ²	9,0	1,2
Druckfestigkeit 2 Tage, N/mm ²	16,0	1,4
Druckfestigkeit 28 Tage, N/mm ²	35,5	2,3

 Ort, Datum Mannersdorf, 03.08.2021

QM-Vermerk

 Lafarge Zementwerke GmbH, Vertriebsdirektion – Marketing/Qualitätsmanagement
 A-1020 Wien, Trabrennstraße 2A

 Die angegebenen Werte stellen eine statistische Auswertung der Eigenüberwachung nach den Normen
 EN ON 197-1 sowie ON B 3327-1 dar.