



# DER SCHWARZE®

ZEMENT

**EN 197-1-CEM II/A-M (S-L) 42,5 N WT 38  
DER SCHWARZE®**



Werk Mannersdorf Zeitraum 01.04.2021 - 30.06.2021

Eigenschaften	Mittelwert	Standardabweichung
Blainewert, cm <sup>2</sup> /g	4586	105
Erstarrungsbeginn, min	149	9,2
Druckfestigkeit 1 Tag, N/mm <sup>2</sup>	16,4	1,4
Druckfestigkeit 2 Tage, N/mm <sup>2</sup>	26,0	1,2
Druckfestigkeit 28 Tage, N/mm <sup>2</sup>	50,5	1,3

Ort, Datum Mannersdorf, 03.08.2021

QM-Vermerk

Lafarge Zementwerke GmbH, Vertriebsdirektion – Marketing/Qualitätsmanagement  
A-1020 Wien, Trabrennstraße 2A

Die angegebenen Werte stellen eine statistische Auswertung der Eigenüberwachung nach den Normen EN ON 197-1 sowie ON B 3327-1 dar.