

DER SCHWARZE®

Qualitätsnachweis



EN 197-1 - CEM II/A-M (S-L) 42,5 N WT 38



Werk: Mannersdorf

Zeitraum: 01.10.2021 – 31.12.2021

| Eigenschaften | Mittelwert | Standardabweichung |
|--|------------|--------------------|
| Blainewert in cm ² /g | 4.697 | 119 |
| Erstarrungsbeginn in min | 176 | 10,9 |
| Druckfestigkeit 1 Tag, N/mm ² | 14,8 | 1,8 |
| Druckfestigkeit 2 Tage, N/mm ² | 24,4 | 1,7 |
| Druckfestigkeit 28 Tage, N/mm ² | 50,1 | 2,1 |

Ort, Datum: Mannersdorf, 26.01.2022

QM-Vermerk:



Die angegebenen Werte stellen eine statistische Auswertung der Eigenüberwachung nach den Normen ÖNORM EN 197-1:2011 sowie ÖNORM B 3327-1:2005 dar.

Lafarge Zementwerke GmbH
Vertrieb Österreich

2452 Mannersdorf, Roter Weg 2
Tel. +43 2168 623 11-0
Tel. Bestellungen: +43 2168 623 11-2500
E-Mail: bestellungen.vo@lafarge.com

8461 Ehrenhausen, Retznei 34
Tel. +43 3453 2101-0
Tel. Bestellungen: +43 3453 2101-3521
E-Mail: versand.retznei@lafarge.com

www.lafarge.at