


DER CONTRAGRESS®



Qualitätsnachweis

EN 197-1 - CEM I 52,5 N - SR 0 WT 38 C₃A-frei



Werk: Mannersdorf

Zeitraum: 01.01.2022 – 31.03.2022

Eigenschaften	Mittelwert	Standardabweichung
Blainewert in cm ₂ /g	4511	87
Erstarrungsbeginn in min	185	11
Druckfestigkeit 1 Tag, N/mm ₂	18,2	1,7
Druckfestigkeit 2 Tage, N/mm ₂	30,6	1,8
Druckfestigkeit 28 Tage, N/mm ₂	61,1	2,2

Ort, Datum: Mannersdorf, 26.06.2022

QM-Vermerk:



Die angegebenen Werte stellen eine statistische Auswertung der Eigenüberwachung nach den Normen ÖNORM EN 197-1:2011 sowie ÖNORM B 3327-1:2005 dar.

Lafarge Zementwerke GmbH Vertrieb Österreich

2452 Mannersdorf, Roter Weg 2
Tel. +43 2168 623 11-0
Tel. Bestellungen: +43 2168 623 11-2500
E-Mail: bestellungen.vo@lafarge.com

8461 Ehrenhausen, Retznei 34
Tel. +43 3453 2101-0
Tel. Bestellungen: +43 3453 2101-3521
E-Mail: versand.retznei@lafarge.com

www.lafarge.at