

# DER GRÜNE®

Qualitätsnachweis



EN 197-1 - CEM II/A-S 42,5 R WT 42



Werk: Mannersdorf

Zeitraum: 01.03.2022 – 31.03.2022

Eigenschaften	Mittelwert	Standardabweichung
Blainewert in $\text{cm}_2/\text{g}$	4970	102
Erstarrungsbeginn in min	176	19
Druckfestigkeit 1 Tag, $\text{N}/\text{mm}_2$	18,7	2,0
Druckfestigkeit 2 Tage, $\text{N}/\text{mm}_2$	29,7	2,2
Druckfestigkeit 28 Tage, $\text{N}/\text{mm}_2$	57,1	2,4

Ort, Datum: Mannersdorf, 26.06.2022

QM-Vermerk:

*Medwenssch Cor*

Die angegebenen Werte stellen eine statistische Auswertung der Eigenüberwachung nach den Normen ÖNORM EN 197-1:2011 sowie ÖNORM B 3327-1:2005 dar.

**Lafarge Zementwerke GmbH**  
**Vertrieb Österreich**

2452 Mannersdorf, Roter Weg 2  
Tel. +43 2168 623 11-0  
Tel. Bestellungen: +43 2168 623 11-2500  
E-Mail: bestellungen.vo@lafarge.com

8461 Ehrenhausen, Retznei 34  
Tel. +43 3453 2101-0  
Tel. Bestellungen: +43 3453 2101-3521  
E-Mail: versand.retznei@lafarge.com

[www.lafarge.at](http://www.lafarge.at)