

ECOPlanet

DER KLIMAZEM TB[®]**EN 197-1 – CEM II/B-M (S-L) 42,5 N WT 38**

Qualitätsnachweis

Werk: Mannersdorf**Zeitraum:** 01.07.2022 – 30.09.2022

Eigenschaften	Mittelwert	Standardabweichung
Blainewert in cm ² /g	4654	155
Erstarrungsbeginn in min	157	14
Druckfestigkeit 1 Tag, N/mm ²	13,6	1,8
Druckfestigkeit 2 Tage, N/mm ²	23,9	1,8
Druckfestigkeit 28 Tage, N/mm ²	49	2,7

Ort, Datum: Mannersdorf, 28.11.2022**QM-Vermerk:**

Die angegebenen Werte stellen eine statistische Auswertung der Eigenüberwachung nach den Normen EN ON 197-1:2011 sowie ON B 3327-1 dar.

**Lafarge Zementwerke GmbH
Vertrieb Österreich**

2452 Mannersdorf, Roter Weg 2
Tel. +43 2168 623 11-0
Tel. Bestellungen: +43 2168 623 11-2500
E-Mail: bestellungen.vo@lafarge.com

8461 Ehrenhausen, Retznei 34
Tel. +43 3453 2101-0
Tel. Bestellungen: +43 3453 2101-3521
E-Mail: versand.retznei@lafarge.com

www.lafarge.at