

# DER ROTE®

Qualitätsnachweis

EN 197-1 - CEM II/B-M (S-L) 32,5 R



Werk: Mannersdorf

Zeitraum: 01.04.2022 – 30.06.2022

Eigenschaften	Mittelwert	Standardabweichung
Blainewert in cm <sup>2</sup> /g	4073	122
Erstarrungsbeginn in min	189	21
Druckfestigkeit 1 Tag, N/mm <sup>2</sup>	9,3	1,6
Druckfestigkeit 2 Tage, N/mm <sup>2</sup>	17,2	1,9
Druckfestigkeit 28 Tage, N/mm <sup>2</sup>	37,6	2,3

Ort, Datum: Mannersdorf, 15.07.2022

QM-Vermerk:



Die angegebenen Werte stellen eine statistische Auswertung der Eigenüberwachung nach den Normen ÖNORM EN 197-1:2011 sowie ÖNORM B 3327-1:2005 dar.

## Lafarge Zementwerke GmbH Vertrieb Österreich

2452 Mannersdorf, Roter Weg 2  
Tel. +43 2168 623 11-0  
Tel. Bestellungen: +43 2168 623 11-2500  
E-Mail: bestellungen.vo@lafarge.com

8461 Ehrenhausen, Retznei 34  
Tel. +43 3453 2101-0  
Tel. Bestellungen: +43 3453 2101-3521  
E-Mail: versand.retznei@lafarge.com

[www.lafarge.at](http://www.lafarge.at)