

DER ROTE®

Qualitätsnachweis

EN 197-1 - CEM II/B-M (S-L) 32,5 R



Werk: Mannersdorf

Zeitraum: 01.07.2022 – 30.09.2022

Eigenschaften	Mittelwert	Standardabweichung
Blainewert in cm ² /g	4282	144
Erstarrungsbeginn in min	193	15
Druckfestigkeit 1 Tag, N/mm ²	9,5	1,0
Druckfestigkeit 2 Tage, N/mm ²	17,7	1,5
Druckfestigkeit 28 Tage, N/mm ²	38,0	2,1

Ort, Datum: Mannersdorf, 22.11.2022

QM-Vermerk:



Die angegebenen Werte stellen eine statistische Auswertung der Eigenüberwachung nach den Normen ÖNORM EN 197-1:2011 sowie ÖNORM B 3327-1:2005 dar.

Lafarge Zementwerke GmbH Vertrieb Österreich

2452 Mannersdorf, Roter Weg 2
Tel. +43 2168 623 11-0
Tel. Bestellungen: +43 2168 623 11-2500
E-Mail: bestellungen.vo@lafarge.com

8461 Ehrenhausen, Retznei 34
Tel. +43 3453 2101-0
Tel. Bestellungen: +43 3453 2101-3521
E-Mail: versand.retznei@lafarge.com

www.lafarge.at