

# DER SCHWARZE®

Qualitätsnachweis



EN 197-1 - CEM II/A-M (S-L) 42,5 N WT 38



Werk: Mannersdorf

Zeitraum: 01.01.2022 – 31.03.2022

Eigenschaften	Mittelwert	Standardabweichung
Blainewert in $\text{cm}_2/\text{g}$	4738	119
Erstarrungsbeginn in min	177	22
Druckfestigkeit 1 Tag, $\text{N}/\text{mm}_2$	13,7	1,4
Druckfestigkeit 2 Tage, $\text{N}/\text{mm}_2$	24,2	1,5
Druckfestigkeit 28 Tage, $\text{N}/\text{mm}_2$	49,5	1,7

Ort, Datum: Mannersdorf, 26.06.2022

QM-Vermerk:

*Medwenssch Cor*

Die angegebenen Werte stellen eine statistische Auswertung der Eigenüberwachung nach den Normen ÖNORM EN 197-1:2011 sowie ÖNORM B 3327-1:2005 dar.

## Lafarge Zementwerke GmbH Vertrieb Österreich

2452 Mannersdorf, Roter Weg 2  
Tel. +43 2168 623 11-0  
Tel. Bestellungen: +43 2168 623 11-2500  
E-Mail: bestellungen.vo@lafarge.com

8461 Ehrenhausen, Retznei 34  
Tel. +43 3453 2101-0  
Tel. Bestellungen: +43 3453 2101-3521  
E-Mail: versand.retznei@lafarge.com

[www.lafarge.at](http://www.lafarge.at)