



DER CONTRAGRESS®



**EN 197-1-CEM I 42,5 N – SR 0 WT 27 C₃A-frei
DER CONTRAGRESS®**



Werk Mannersdorf Zeitraum 01.01.2020 - 31.03.2020

Eigenschaften	Mittelwert	Standardabweichung
Blainewert, cm ² /g	3379	88
Erstarrungsbeginn, min	157	11
Druckfestigkeit 1 Tag, N/mm ²	13,2	0,8
Druckfestigkeit 2 Tage, N/mm ²	24,5	1,2
Druckfestigkeit 28 Tage, N/mm ²	53,3	1,8

Ort, Datum

Mannersdorf, 13.05.2020

QM-Vermerk

Medaenibel Cor.

Lafarge Zementwerke GmbH, Vertriebsdirektion – Marketing/Qualitätsmanagement
A-1020 Wien, Trabrennstraße 2A

Die angegebenen Werte stellen eine statistische Auswertung der Eigenüberwachung nach den Normen
EN ON 197-1 sowie ON B 3327-1 dar.



DER CONTRAGRESS®



**EN 197-1-CEM I 42,5 N – SR 0 WT 27 C₃A-frei
DER CONTRAGRESS®**



Werk Mannersdorf Zeitraum 01.04.2020 - 30.06.2020

Eigenschaften	Mittelwert	Standardabweichung
Blainewert, cm ² /g	3367	67
Erstarrungsbeginn, min	157	13
Druckfestigkeit 1 Tag, N/mm ²	12,8	1,2
Druckfestigkeit 2 Tage, N/mm ²	24,9	1,6
Druckfestigkeit 28 Tage, N/mm ²	54,9	1,7

Ort, Datum Mannersdorf, 07.09.2020

QM-Vermerk

Medaenibel Cor.

Lafarge Zementwerke GmbH, Vertriebsdirektion – Marketing/Qualitätsmanagement
A-1020 Wien, Trabrennstraße 2A

Die angegebenen Werte stellen eine statistische Auswertung der Eigenüberwachung nach den Normen
EN ON 197-1 sowie ON B 3327-1 dar.



DER CONTRAGRESS®



**EN 197-1-CEM I 42,5 N – SR 0 WT 27 C₃A-frei
DER CONTRAGRESS®**



Werk Mannersdorf Zeitraum 01.07.2020 - 30.09.2020

Eigenschaften	Mittelwert	Standardabweichung
Blainewert, cm ² /g	3223	124
Erstarrungsbeginn, min	157	10
Druckfestigkeit 1 Tag, N/mm ²	12	1,3
Druckfestigkeit 2 Tage, N/mm ²	23,0	2,1
Druckfestigkeit 28 Tage, N/mm ²	51,0	2,4

Ort, Datum Mannersdorf, 16.11.2020

QM-Vermerk

Medaenibel Cor.

Lafarge Zementwerke GmbH, Vertriebsdirektion – Marketing/Qualitätsmanagement
A-1020 Wien, Trabrennstraße 2A

Die angegebenen Werte stellen eine statistische Auswertung der Eigenüberwachung nach den Normen
EN ON 197-1 sowie ON B 3327-1 dar.



DER CONTRAGRESS®



**EN 197-1-CEM I 42,5 N – SR 0 WT 27 C₃A-frei
DER CONTRAGRESS®**



Werk Mannersdorf Zeitraum 01.10.2020 - 31.12.2020

Eigenschaften	Mittelwert	Standardabweichung
Blainewert, cm ² /g	3253	79
Erstarrungsbeginn, min	169	20
Druckfestigkeit 1 Tag, N/mm ²	12,1	1,0
Druckfestigkeit 2 Tage, N/mm ²	22,2	1,3
Druckfestigkeit 28 Tage, N/mm ²	50,2	1,3

Ort, Datum Mannersdorf, 01.02.2021

QM-Vermerk

Medaenibel Cor.

Lafarge Zementwerke GmbH, Vertriebsdirektion – Marketing/Qualitätsmanagement
A-1020 Wien, Trabrennstraße 2A

Die angegebenen Werte stellen eine statistische Auswertung der Eigenüberwachung nach den Normen
EN ON 197-1 sowie ON B 3327-1 dar.