



DER BLAUE®



EN 197-1-CEM I 52,5 R DER BLAUE®



Werk Mannersdorf Zeitraum 01.01.2019 - 31.03.2019

Eigenschaften	Mittelwert	Standardabweichung
Blainewert, cm ² /g	4882	147
Erstarrungsbeginn, min	106	24
Druckfestigkeit 1 Tag, N/mm ²	26,8	1,2
Druckfestigkeit 2 Tage, N/mm ²	39,3	1,3
Druckfestigkeit 28 Tage, N/mm ²	64,1	2,0

Ort, Datum

Mannersdorf, 27.06.2019

QM-Vermerk

Medaenibel Cor.

Lafarge Zementwerke GmbH, Vertriebsdirektion – Marketing/Qualitätsmanagement
A-1020 Wien, Trabrennstraße 2A

Die angegebenen Werte stellen eine statistische Auswertung der Eigenüberwachung nach den Normen
EN ON 197-1 sowie ON B 3327-1 dar.



DER BLAUE®



EN 197-1-CEM I 52,5 R DER BLAUE®



Werk Mannersdorf Zeitraum 01.04.2019 - 30.06.2019

Eigenschaften	Mittelwert	Standardabweichung
Blainewert, cm ² /g	5044	177
Erstarrungsbeginn, min	80	21
Druckfestigkeit 1 Tag, N/mm ²	28,0	1,4
Druckfestigkeit 2 Tage, N/mm ²	42,4	1,4
Druckfestigkeit 28 Tage, N/mm ²	65,5	2,2

Ort, Datum

Mannersdorf, 07.08.2019

QM-Vermerk

Udo... Cor.

Lafarge Zementwerke GmbH, Vertriebsdirektion – Marketing/Qualitätsmanagement
A-1020 Wien, Trabrennstraße 2A

Die angegebenen Werte stellen eine statistische Auswertung der Eigenüberwachung nach den Normen
EN ON 197-1 sowie ON B 3327-1 dar.



DER BLAUE®



EN 197-1-CEM I 52,5 R DER BLAUE®



Werk Mannersdorf Zeitraum 01.07.2019 - 30.09.2019

Eigenschaften	Mittelwert	Standardabweichung
Blainewert, cm ² /g	4906	128
Erstarrungsbeginn, min	109	12
Druckfestigkeit 1 Tag, N/mm ²	28,2	1,3
Druckfestigkeit 2 Tage, N/mm ²	42,2	1,4
Druckfestigkeit 28 Tage, N/mm ²	66,3	2,0

Ort, Datum

Mannersdorf, 04.11.2019

QM-Vermerk

Udo... Cor.

Lafarge Zementwerke GmbH, Vertriebsdirektion – Marketing/Qualitätsmanagement
A-1020 Wien, Trabrennstraße 2A

Die angegebenen Werte stellen eine statistische Auswertung der Eigenüberwachung nach den Normen
EN ON 197-1 sowie ON B 3327-1 dar.



DER BLAUE®



EN 197-1-CEM I 52,5 R DER BLAUE®



Werk Mannersdorf Zeitraum 01.10.2019 - 31.12.2019

Eigenschaften	Mittelwert	Standardabweichung
Blainewert, cm ² /g	4854	136
Erstarrungsbeginn, min	108	11
Druckfestigkeit 1 Tag, N/mm ²	27,5	1,4
Druckfestigkeit 2 Tage, N/mm ²	40,8	1,7
Druckfestigkeit 28 Tage, N/mm ²	64,9	1,7

Ort, Datum Mannersdorf, 20.02.2020 QM-Vermerk *Udo... Cor.*

Lafarge Zementwerke GmbH, Vertriebsdirektion – Marketing/Qualitätsmanagement
A-1020 Wien, Trabrennstraße 2A

Die angegebenen Werte stellen eine statistische Auswertung der Eigenüberwachung nach den Normen
EN ON 197-1 sowie ON B 3327-1 dar.