



# DER FLUAMIX C<sup>®</sup>



**AHWZ GC-HS Betonzusatzstoff  
Kombinationsprodukt GC-HS gem. ON B 3309-1  
DER FLUAMIX C<sup>®</sup>**



Werk Mannersdorf Zeitraum 01.01.2021 - 31.03.2021

Eigenschaften	Mittelwert	Standardabweichung
Blainewert, cm <sup>2</sup> /g	4777	171

Ort, Datum Mannersdorf, 09.04.2021

QM-Vermerk

*Medaenibel Cor.*

Lafarge Zementwerke GmbH, Vertriebsdirektion – Marketing/Qualitätsmanagement  
A-1020 Wien, Trabrennstraße 2A

Die angegebenen Werte stellen eine statistische Auswertung der Eigenüberwachung nach der Norm ON B 3309-1 dar.



# DER FLUAMIX C<sup>®</sup>



**AHWZ GC-HS Betonzusatzstoff  
Kombinationsprodukt GC-HS gem. ON B 3309-1  
DER FLUAMIX C<sup>®</sup>**



Werk Mannersdorf Zeitraum 01.04.2021 - 30.06.2021

Eigenschaften	Mittelwert	Standardabweichung
Blainewert, cm <sup>2</sup> /g	4709	184,0

Ort, Datum Mannersdorf, 03.08.2021

QM-Vermerk

*Medaenibel Cor.*

Lafarge Zementwerke GmbH, Vertriebsdirektion – Marketing/Qualitätsmanagement  
A-1020 Wien, Trabrennstraße 2A

Die angegebenen Werte stellen eine statistische Auswertung der Eigenüberwachung nach der Norm ON B 3309-1 dar.

# FLUAMIX C<sup>®</sup>

Qualitätsnachweis



## Betonzusatzstoff Fluamix C<sup>®</sup>

AHWZ GC-HS Betonzusatzstoff  
Kombinationsprodukt GC/GC-HS gem. ÖN B 3309-1



Werk: Mannersdorf

Zeitraum: 01.07.2021 – 30.09.2021

Eigenschaften	Mittelwert	Standardabweichung
Blainewert in cm <sup>2</sup> /g	4590	257

Ort, Datum: Mannersdorf, 01.12.2021

QM-Vermerk:



Die angegebenen Werte stellen eine statistische Auswertung der Eigenüberwachung nach der Norm ON B 3309-1 dar.

### Lafarge Zementwerke GmbH Vertrieb Österreich

2452 Mannersdorf, Roter Weg 2  
Tel. +43 2168 623 11-0  
Tel. Bestellungen: +43 2168 623 11-2500  
E-Mail: bestellungen.vo@lafarge.com

8461 Ehrenhausen, Retznei 34  
Tel. +43 3453 2101-0  
Tel. Bestellungen: +43 3453 2101-3521  
E-Mail: versand.retznei@lafarge.com

[www.lafarge.at](http://www.lafarge.at)

# FLUAMIX C<sup>®</sup>

Qualitätsnachweis



## Betonzusatzstoff Fluamix C<sup>®</sup>

AHWZ GC-HS Betonzusatzstoff  
Kombinationsprodukt GC/GC-HS gem. ÖNORM B 3309-1



Werk: Mannersdorf

Zeitraum: 01.10.2021 – 31.12.2021

Eigenschaften	Mittelwert	Standardabweichung
Blainewert in cm <sup>2</sup> /g	4.925	181

Ort, Datum: Mannersdorf, 26.01.2022

QM-Vermerk:



Die angegebenen Werte stellen eine statistische Auswertung der Eigenüberwachung nach der Norm ÖNORM B 3309-1 dar.

### Lafarge Zementwerke GmbH Vertrieb Österreich

2452 Mannersdorf, Roter Weg 2  
Tel. +43 2168 623 11-0  
Tel. Bestellungen: +43 2168 623 11-2500  
E-Mail: [bestellungen.vo@lafarge.com](mailto:bestellungen.vo@lafarge.com)

8461 Ehrenhausen, Retznei 34  
Tel. +43 3453 2101-0  
Tel. Bestellungen: +43 3453 2101-3521  
E-Mail: [versand.retznei@lafarge.com](mailto:versand.retznei@lafarge.com)

[www.lafarge.at](http://www.lafarge.at)