


DER GRAUE®

ZEMENT

**EN 197-1-CEM II/B-S 42,5 N (DZ)
DER GRAUE®**

Werk Mannersdorf Zeitraum 01.01.2019 - 31.03.2019

Eigenschaften	Mittelwert	Standardabweichung
Blainewert, cm ² /g	3703	88
Erstarrungsbeginn, min	170	10,0
Druckfestigkeit 1 Tag, N/mm ²	10,9	0,8
Druckfestigkeit 2 Tage, N/mm ²	19,3	1,1
Druckfestigkeit 28 Tage, N/mm ²	46,7	1,7

Ort, Datum Mannersdorf, 27.06.2019
QM-Vermerk *Medaenibel Cor.*

Lafarge Zementwerke GmbH, Vertriebsdirektion – Marketing/Qualitätsmanagement
A-1020 Wien, Trabrennstraße 2A

Die angegebenen Werte stellen eine statistische Auswertung der Eigenüberwachung nach den Normen
EN ON 197-1 sowie ON B 3327-1 dar.



DER GRAUE®

ZEMENT



EN 197-1-CEM II/B-S 42,5 N (DZ) DER GRAUE®



Werk Mannersdorf Zeitraum 01.04.2019 - 30.06.2019

Eigenschaften	Mittelwert	Standardabweichung
Blainewert, cm ² /g	3609	109
Erstarrungsbeginn, min	168	17,6
Druckfestigkeit 1 Tag, N/mm ²	11,0	1,5
Druckfestigkeit 2 Tage, N/mm ²	20,2	2,3
Druckfestigkeit 28 Tage, N/mm ²	48,3	3,2

Ort, Datum Mannersdorf, 07.08.2019

QM-Vermerk

Medaerubel Cor.

Lafarge Zementwerke GmbH, Vertriebsdirektion – Marketing/Qualitätsmanagement
A-1020 Wien, Trabrennstraße 2A

Die angegebenen Werte stellen eine statistische Auswertung der Eigenüberwachung nach den Normen
EN ON 197-1 sowie ON B 3327-1 dar.


DER GRAUE®

ZEMENT

**EN 197-1-CEM II/B-S 42,5 N (DZ)
DER GRAUE®**

 Werk Mannersdorf Zeitraum 01.07.2019 - 30.09.2019

Eigenschaften	Mittelwert	Standardabweichung
Blainewert, cm ² /g	3900	118
Erstarrungsbeginn, min	168	15,2
Druckfestigkeit 1 Tag, N/mm ²	13,5	1,5
Druckfestigkeit 2 Tage, N/mm ²	22,8	1,5
Druckfestigkeit 28 Tage, N/mm ²	52,4	1,6

 Ort, Datum Mannersdorf, 04.11.2019 QM-Vermerk *Medaenibel Cor.*

 Lafarge Zementwerke GmbH, Vertriebsdirektion – Marketing/Qualitätsmanagement
 A-1020 Wien, Trabrennstraße 2A

 Die angegebenen Werte stellen eine statistische Auswertung der Eigenüberwachung nach den Normen
 EN ON 197-1 sowie ON B 3327-1 dar.


DER GRAUE®

ZEMENT


**EN 197-1-CEM II/B-S 42,5 N (DZ)
DER GRAUE®**

 Werk Mannersdorf Zeitraum 01.10.2019 - 31.12.2019

Eigenschaften	Mittelwert	Standardabweichung
Blainewert, cm ² /g	3672	112
Erstarrungsbeginn, min	174	9,8
Druckfestigkeit 1 Tag, N/mm ²	12,2	1,0
Druckfestigkeit 2 Tage, N/mm ²	20,8	1,0
Druckfestigkeit 28 Tage, N/mm ²	50,4	1,7

 Ort, Datum Mannersdorf, 20.02.2020 QM-Vermerk *Medaenibel Cor.*

 Lafarge Zementwerke GmbH, Vertriebsdirektion – Marketing/Qualitätsmanagement
A-1020 Wien, Trabrennstraße 2A

 Die angegebenen Werte stellen eine statistische Auswertung der Eigenüberwachung nach den Normen
EN ON 197-1 sowie ON B 3327-1 dar.