



DER GRÜNE®

ZEMENT

**EN 197-1-CEM II/A-S 52,5 N WT 42
DER GRÜNE®**



Werk Retznei Zeitraum 01.01.2020 - 31.03.2020

| Eigenschaften | Mittelwert | Standardabweichung |
|--|------------|--------------------|
| Blainewert, cm ² /g | 4606 | 114,1 |
| Erstarrungsbeginn, min | 156 | 12,9 |
| Druckfestigkeit 1 Tag, N/mm ² | 21,2 | 1,3 |
| Druckfestigkeit 2 Tage, N/mm ² | 33,9 | 1,4 |
| Druckfestigkeit 28 Tage, N/mm ² | 60,6 | 1,6 |

Ort, Datum Retznei, 04.05.2020 QM-Vermerk 

Lafarge Zementwerke GmbH, Vertriebsdirektion – Marketing/Qualitätsmanagement
A-1020 Wien, Trabrennstraße 2A

Die angegebenen Werte stellen eine statistische Auswertung der Eigenüberwachung nach den Normen
EN ON 197-1 sowie ON B 3327-1 dar.



DER GRÜNE®

ZEMENT

**EN 197-1-CEM II/A-S 52,5 N WT 42
DER GRÜNE®**



Werk Retznei Zeitraum 01.04.2020 - 30.06.2020

| Eigenschaften | Mittelwert | Standardabweichung |
|--|------------|--------------------|
| Blainewert, cm ² /g | 4530 | 106,0 |
| Erstarrungsbeginn, min | 154 | 10,5 |
| Druckfestigkeit 1 Tag, N/mm ² | 20,8 | 1,1 |
| Druckfestigkeit 2 Tage, N/mm ² | 33,6 | 1,1 |
| Druckfestigkeit 28 Tage, N/mm ² | 60,6 | 1,0 |

Ort, Datum Retznei, 10.08.2020 QM-Vermerk 

Lafarge Zementwerke GmbH, Vertriebsdirektion – Marketing/Qualitätsmanagement
A-1020 Wien, Trabrennstraße 2A

Die angegebenen Werte stellen eine statistische Auswertung der Eigenüberwachung nach den Normen
EN ON 197-1 sowie ON B 3327-1 dar.



DER GRÜNE®

ZEMENT

**EN 197-1-CEM II/A-S 52,5 N WT 42
DER GRÜNE®**



Werk Retznei Zeitraum 01.07.2020 - 30.09.2020

| Eigenschaften | Mittelwert | Standardabweichung |
|--|------------|--------------------|
| Blainewert, cm ² /g | 4575 | 125,8 |
| Erstarrungsbeginn, min | 138 | 14,5 |
| Druckfestigkeit 1 Tag, N/mm ² | 19,9 | 1,2 |
| Druckfestigkeit 2 Tage, N/mm ² | 32,3 | 1,4 |
| Druckfestigkeit 28 Tage, N/mm ² | 59,4 | 1,4 |

Ort, Datum Retznei, 23.11.2020 QM-Vermerk 

Lafarge Zementwerke GmbH, Vertriebsdirektion – Marketing/Qualitätsmanagement
A-1020 Wien, Trabrennstraße 2A

Die angegebenen Werte stellen eine statistische Auswertung der Eigenüberwachung nach den Normen
EN ON 197-1 sowie ON B 3327-1 dar.



DER GRÜNE®

ZEMENT

**EN 197-1-CEM II/A-S 52,5 N WT 42
DER GRÜNE®**



Werk Retznei Zeitraum 01.10.2020 - 31.12.2020

| Eigenschaften | Mittelwert | Standardabweichung |
|--|------------|--------------------|
| Blainewert, cm ² /g | 4684 | 102,1 |
| Erstarrungsbeginn, min | 148 | 16,3 |
| Druckfestigkeit 1 Tag, N/mm ² | 19,3 | 1,0 |
| Druckfestigkeit 2 Tage, N/mm ² | 32,0 | 1,1 |
| Druckfestigkeit 28 Tage, N/mm ² | 59,6 | 1,8 |

Ort, Datum Retznei, 15.02.2021 QM-Vermerk 

Lafarge Zementwerke GmbH, Vertriebsdirektion – Marketing/Qualitätsmanagement
A-1020 Wien, Trabrennstraße 2A

Die angegebenen Werte stellen eine statistische Auswertung der Eigenüberwachung nach den Normen
EN ON 197-1 sowie ON B 3327-1 dar.