



DER SCHWARZE®

ZEMENT

**EN 197-1-CEM II/A-M (S-L) 42,5 N WT 38
DER SCHWARZE®**



Werk Mannersdorf Zeitraum 01.01.2020 - 31.03.2020

Eigenschaften	Mittelwert	Standardabweichung
Blainewert, cm ² /g	4696	109
Erstarrungsbeginn, min	148	14
Druckfestigkeit 1 Tag, N/mm ²	16,6	1,1
Druckfestigkeit 2 Tage, N/mm ²	26,1	1,3
Druckfestigkeit 28 Tage, N/mm ²	51,2	1,8

Ort, Datum Mannersdorf, 13.05.2020 QM-Vermerk *Medaenibel Cor.*

Lafarge Zementwerke GmbH, Vertriebsdirektion – Marketing/Qualitätsmanagement
A-1020 Wien, Trabrennstraße 2A

Die angegebenen Werte stellen eine statistische Auswertung der Eigenüberwachung nach den Normen
EN ON 197-1 sowie ON B 3327-1 dar.



DER SCHWARZE®

ZEMENT



**EN 197-1-CEM II/A-M (S-L) 42,5 N WT 38
DER SCHWARZE®**



Werk Mannersdorf Zeitraum 01.04.2020 - 30.06.2020

Eigenschaften	Mittelwert	Standardabweichung
Blainewert, cm ² /g	4627	103
Erstarrungsbeginn, min	146	6,5
Druckfestigkeit 1 Tag, N/mm ²	17,0	1,0
Druckfestigkeit 2 Tage, N/mm ²	26,8	1,0
Druckfestigkeit 28 Tage, N/mm ²	51,6	1,3

Ort, Datum Mannersdorf, 07.07.2020

QM-Vermerk

Medaenibel Cor.

Lafarge Zementwerke GmbH, Vertriebsdirektion – Marketing/Qualitätsmanagement
A-1020 Wien, Trabrennstraße 2A

Die angegebenen Werte stellen eine statistische Auswertung der Eigenüberwachung nach den Normen
EN ON 197-1 sowie ON B 3327-1 dar.



DER SCHWARZE®

ZEMENT



**EN 197-1-CEM II/A-M (S-L) 42,5 N WT 38
DER SCHWARZE®**



Werk Mannersdorf Zeitraum 01.07.2020 - 30.09.2020

Eigenschaften	Mittelwert	Standardabweichung
Blainewert, cm ² /g	4538	142
Erstarrungsbeginn, min	139	10
Druckfestigkeit 1 Tag, N/mm ²	15,6	1,1
Druckfestigkeit 2 Tage, N/mm ²	25,6	0,7
Druckfestigkeit 28 Tage, N/mm ²	49,8	1,5

Ort, Datum Mannersdorf, 16.11.2020

QM-Vermerk

Medaenibel Cor.

Lafarge Zementwerke GmbH, Vertriebsdirektion – Marketing/Qualitätsmanagement
A-1020 Wien, Trabrennstraße 2A

Die angegebenen Werte stellen eine statistische Auswertung der Eigenüberwachung nach den Normen
EN ON 197-1 sowie ON B 3327-1 dar.



DER SCHWARZE®

ZEMENT

**EN 197-1-CEM II/A-M (S-L) 42,5 N WT 38
DER SCHWARZE®**



Werk Mannersdorf Zeitraum 01.10.2020 - 31.12.2020

Eigenschaften	Mittelwert	Standardabweichung
Blainewert, cm ² /g	4679	96
Erstarrungsbeginn, min	149	12,9
Druckfestigkeit 1 Tag, N/mm ²	17,6	1,3
Druckfestigkeit 2 Tage, N/mm ²	27,7	1,3
Druckfestigkeit 28 Tage, N/mm ²	52,0	1,7

Ort, Datum Mannersdorf, 01.02.2021

QM-Vermerk

Lafarge Zementwerke GmbH, Vertriebsdirektion – Marketing/Qualitätsmanagement
A-1020 Wien, Trabrennstraße 2A

Die angegebenen Werte stellen eine statistische Auswertung der Eigenüberwachung nach den Normen EN ON 197-1 sowie ON B 3327-1 dar.