



DER VIOLETTE®



EN 197-1-CEM III/B 32,5 N-LH/SR DER VIOLETTE®



Werk Retznei Zeitraum 01.01.2019 - 31.03.2019

| Eigenschaften | Mittelwert | Standardabweichung |
|--|------------|--------------------|
| Blainewert, cm ² /g | 4408 | 126,2 |
| Erstarrungsbeginn, min | 336 | 13,9 |
| Druckfestigkeit 1 Tag, N/mm ² | 2,2 | 0,2 |
| Druckfestigkeit 7 Tage, N/mm ² | 24,5 | 1,7 |
| Druckfestigkeit 28 Tage, N/mm ² | 43,6 | 1,6 |

Ort, Datum Retznei, 10.05.2019 QM-Vermerk *i. A. G. J. G. J. G. J. G.*

Lafarge Zementwerke GmbH, Vertriebsdirektion – Marketing/Qualitätsmanagement
A-1020 Wien, Trabrennstraße 2A

Die angegebenen Werte stellen eine statistische Auswertung der Eigenüberwachung nach den Normen
EN ON 197-1 sowie ON B 3327-1 dar.



DER VIOLETTE®



EN 197-1-CEM III/B 32,5 N-LH/SR DER VIOLETTE®



Werk Retznei Zeitraum 01.04.2019 - 30.06.2019

| Eigenschaften | Mittelwert | Standardabweichung |
|--|------------|--------------------|
| Blainewert, cm ² /g | 4370 | 116,2 |
| Erstarrungsbeginn, min | 271 | 29,1 |
| Druckfestigkeit 1 Tag, N/mm ² | 2,5 | 0,4 |
| Druckfestigkeit 7 Tage, N/mm ² | 24,4 | 1,5 |
| Druckfestigkeit 28 Tage, N/mm ² | 42,1 | 1,5 |

Ort, Datum

Retznei, 05.08.2019

QM-Vermerk

i. A. G. G. G. G. G.

Lafarge Zementwerke GmbH, Vertriebsdirektion – Marketing/Qualitätsmanagement
A-1020 Wien, Trabrennstraße 2A

Die angegebenen Werte stellen eine statistische Auswertung der Eigenüberwachung nach den Normen
EN ON 197-1 sowie ON B 3327-1 dar.



DER VIOLETTE®



EN 197-1-CEM III/B 32,5 N-LH/SR DER VIOLETTE®



Werk Retznei Zeitraum 01.07.2019 - 30.09.2019

| Eigenschaften | Mittelwert | Standardabweichung |
|--|------------|--------------------|
| Blainewert, cm ² /g | 4326 | 64,5 |
| Erstarrungsbeginn, min | 244 | 11,2 |
| Druckfestigkeit 1 Tag, N/mm ² | 2,7 | 0,2 |
| Druckfestigkeit 7 Tage, N/mm ² | 23,9 | 1,5 |
| Druckfestigkeit 28 Tage, N/mm ² | 41,1 | 1,1 |

Ort, Datum Retznei, 04.12.2019 QM-Vermerk 

Lafarge Zementwerke GmbH, Vertriebsdirektion – Marketing/Qualitätsmanagement
A-1020 Wien, Trabrennstraße 2A

Die angegebenen Werte stellen eine statistische Auswertung der Eigenüberwachung nach den Normen
EN ON 197-1 sowie ON B 3327-1 dar.



DER VIOLETTE®



EN 197-1-CEM III/B 32,5 N-LH/SR DER VIOLETTE®



Werk Retznei Zeitraum 01.10.2019 - 31.12.2019

| Eigenschaften | Mittelwert | Standardabweichung |
|--|------------|--------------------|
| Blainewert, cm ² /g | 4297 | 50,6 |
| Erstarrungsbeginn, min | 263 | 17,7 |
| Druckfestigkeit 1 Tag, N/mm ² | 3,0 | 0,2 |
| Druckfestigkeit 7 Tage, N/mm ² | 26,4 | 0,7 |
| Druckfestigkeit 28 Tage, N/mm ² | 45,9 | 1,1 |

Ort, Datum Retznei, 04.02.2020 QM-Vermerk 

Lafarge Zementwerke GmbH, Vertriebsdirektion – Marketing/Qualitätsmanagement
A-1020 Wien, Trabrennstraße 2A

Die angegebenen Werte stellen eine statistische Auswertung der Eigenüberwachung nach den Normen
EN ON 197-1 sowie ON B 3327-1 dar.